

Kiilto Kerapid DF Kiirkivinev remontplaatimisseg



Kiirkivinev plaatimisseg keraamiliste-, kiviplaatide ja niiskusetundliku looduskivi kinnitamiseks. Vuukida on võimalik juba 2–4 tunni pärast. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.



- vuukida saab kohe pärast plaatimist
- vähetolmav
- mittevalguv plaatimisseg keraamiliste plaatide, dekoratiivsete kivide ja kiviplaatide kinnitamiseks
- C2FTES1
- vähese kuluga

KASUTUSALA

Väga kiiresti kivinev, mittevalguv plaatimisseg keraamiliste-, klinker- ja kiviplaatide kinnitamiseks vinüüliga, värviga, plaatidega, klinkerplaatidega kaetud pindadele ja muudele üldkasutatavatele pinnakatetele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Kerastopiga töödeldud pindadele. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil silumis- ja tasandussegud. Kuivasid ja imavaid pindasid tuleb niisutada või kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeriga. Laudadest aluspinda tuleb kruntida lahjendamata Start Primeriga. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides (ainult siseruumides) tuleb jälgida, et:

- plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal,
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult.

Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

KASUTUSJUHIS

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Kandke seg


Värsked segujäägid eemaldage kohe vee ja niiske svammiga. Kuivanud seg

Vuukida saab vuugitaidisega Kiilto Saumalaasti 2–4 tundi pärast plaatimist; mitteimavate pindade puhul mitte varem kui 4 tunni pärast. Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige elastse hermeetikuga. Kiilto Fixbinder lisandi juhistekohase lisamise abil saab suurendada Kerapidi elastsust (CE-märk C2ES2).

ALUSPÕRANDA NIISKUS	- betoon < 90% RH
AVATUD AEG	üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)
KASUTUSTEMPERatuur	Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	C2FTES1, M1
MAX TERA SUURUS	max 0,5 mm
KÜLMAKINDLUS	Külmakindel
TULETUNDLIKKUSKLASS	E
KULU	u 3 kg/m ² kasutades normaalsete hammastusega segukammiga (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm). u 2 kg/m ² kasutades mosaiik-segukammiga (hamba mõõtmed: 4 mm x 4 mm x 4 mm).
SEGAMISSUHE	u 3,5 l vett / 15 kg pulbrit (seinad), u 4,0 l vett / 15 kg pulbrit (põrandad).
NAKKETUGEVUS	üle 1,0 MPa (EN1348)
SIDEAINE TÜÜP	Plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber
TÖÖAEG	Tuleb kasutada ära u 30–45 min jooksul pärast vee lisamist (segu temp. 18 °C).
LIBISEMINE	alla 0,5 mm (EN1308)
PAKENDI SUURUSED	5 kg plastmahuti, 15 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivades oludes 6 kuud.

Sobib väiksemate pinnaebatasuste parandamiseks enne plaatimist. Üle 15 millimeetri kõrguste pinnaebatasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

KAMMI HAMMASTUS



LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.