

# Sikabond®-525

## Akrülaadipõhine paigaldusliim

<b>Tootekirjeldus</b>	Vesilahustuv akrüülipõhine kiirkuivav paigaldusliim, mis kuivab vee lendumisel.
<b>Kasutuskohad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kasutatakse kips-, puitkiudplaatide, puitliistude ja katete paigaldamisel erinevat tüüpi aluspindadele: puit, kips, laastplaat, puitkiudplaat, betoon jne.</li><li>■ Sobib eriti suurepäraselt kärgplastide liimimiseks.</li></ul>
<b>Omadused</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Väga hea nake paljude ehitusmaterjalidega nagu betoon, puit, tellis, kivi, klinker, alumiinium ja värvitud pinnad.</li><li>■ <b>Sikabond-525</b> ei anna värvi ümbritsevatele materjalidele.</li><li>■ On läbikuiv umbes 1 ööpäeva möödudes (+20 °C).</li></ul>
<b>Kasutusjuhised</b>	Nakkepinnad peavad olema puhtad ja vabad lahtistest osakestest, rasvast, õlist ja muust mustusest. Pinnad võivad olla matt-niisked, aga mitte vesimärjad.
<b>Eeltöötlus</b>	
<b>Liimimine</b>	<b>Sikabond-525</b> tuleb peale kanda vuugitäitepüstoliga umbes 5 mm laiuste ribadena. Plaatide paigaldamisel kantakse liim pinnale z-kujuliselt umbes 30 cm vahedega. Paksude plaatide allavajumise vältimiseks tuleb need esimeseks tunniks kinnitada liistu või varda abil. Plekid saab eemaldada veega.
<b>Tööriistade puhastamine</b>	Tööriistad pestakse veega puhtaks.
<b>Tehnilised andmed</b>	
<b>Toode</b>	Ühekomponentne lateksi/akrüülipõhine paigaldusliim.
<b>Värvus</b>	Luuvalge
<b>Kõvenemine</b>	Kuivab õhu mõjul.
<b>Lahusti</b>	Vesi
<b>Kuivainesisaldus</b>	Umbes 80%
<b>Konsistents</b>	Hõlpsalt pealekantav pehme pasta
<b>Tihedus</b>	Umbes 1,6 kg/l.
<b>Töötemperatuur</b>	Aluspinna ja õhu temperatuur +0 °C...+30 °C.

<b>Kulunorm</b>	Umbes 20 m liimiriba padrundi kohta
<b>Pakend</b>	310 ml padrun, 12 tk kastis.
<b>Puhastamine</b>	Tööriistad pestakse veega puhtaks.
<b>Säilivus</b>	Min 36 kuud
<b>Ladustamine</b>	Kuivas ruumis temperatuuril +0 °C...+25 °C. Talub ajutist jäätumist kuni temperatuurini -10 °C.

## Ettevaatusabinõud

### Keskkond

### Transpordiklass

### Jäätmete käitlemine

### Tähelepanu!

### Mürgisus

## Kasutaja vastutus

Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuse ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetsetes olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaalingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.