

# PÕRANDANAKS

## ISEVALGUV FIBERKIUGA PÕRANDATE TASANDUSSEGU

### KASUTAMINE

- Segu kasutatakse betoon- ja teiste kivipõrandate tasandamiseks.
- Kasutamiseks ainult siseruumides.
- Sobib aluspinnaks rullmaterjalidele, pehmetele kattmaterjalidele, keraamilistele plaatidele, parketile jne.
- Sobib põrandakütte süsteemise kinnivalamiseks.

### SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Segupulber kallata kotist segistisse või laia avaga nõusse.
- Lisada vett 21- 22% segu kaalust (5,2 - 5,5 l 25 kg koti või 1,0 - 1,1 l 5 kg karbi kohta).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Lasta segul mõnu minut seista ja segada kergelt uuesti.
- Valmissegu kasutamise aeg pärast vee lisamist kuni 30 min.

### PAIGALDAMINE

- Enne segu paigaldamist puhastada põrand tolmust.
- Puhastatud põrandat töödelda Uninaks Nakkedispersiooniga ja lasta kuivada puutekuivaks.
- Segu kantakse põrandale segupumbaga või kallatakse maha segamispõust.
- Valatud segukihi ühtlustamine toimub ogarulli või laia pahtlilabidaga.
- Põrandale valatava kihi paksus võib olla 3 - 30 mm.

### KIVINEMINE

- Põrandale võib astuda 4 - 6 tunni möödudes, sõltuvalt
- valatud kihi paksusest, ruumi temperatuurist ja niiskusest.
- Põrandakatet saab paigaldada 1- 3 nädala pärast.
- 28 päevane nakketugevus aluspinnaga >1,0 MPa
- Põranda survetugevus lõplikul kivinemisel on vähemalt 24 MPa (EN 13813)

### PIIRANGUD

- Segu kasutatakse temperatuuril üle + 5 °C.
- Aluspinnad ei tohi olla õlised, rasvased, tolmused või kaetud mitteniiskuskindla pahtliga.
- Kivinemise ajal ei tohi tekitada tuuletõmmet ega kasutada kivinemise kiirendamiseks küttekihi.

### SEGU KULU

- 1 mm paksuse segukihi valamisel on 1,7- 1,8 kg/m<sup>2</sup>

### SÄILIMINE, HOIATUSED

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg 6 kuud.
- Toode sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Kasuta töötamisel kaitseprille ja kindaid. Väldi tolmu sisse hingamist. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.