

KROHVISEGU

EHITUS- JA REMONDITÖÖDELE

UNIVERSAALNE. PEENETERALINE.

KASUTAMINE

- Krohvimiseks sise- ja välistöödel kuivades, niisketes ja märgades tingimustes.
- Krohvimiseks käsitsi ja krohvipritsiga.

ALUSPIND

- Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, kivi- ja krohvipinnad, niiskuskindlate pahtlitega töödeldud pinnad ja teised krohvimiseks sobivad mineraalsed pinnad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu
- lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad tasandukihid tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamiskoosse.
- lisada vett 15 - 17% (3,75 – 4,25 l 25 kg kotile).
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista.
- Valmisegu on kasutatav 6 tundi.

KROHVIMINE

- Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitatav eelnevalt niisutada.
- Segu visatakse seinale kelluga või pumbatakse krohvipritsiga.
- Seinale kantud segu lastakse taheneda ja seejärel silutakse korgist, puidust või muust
- materjalist hõõrutiga.
- Lauskrohvimisel on normaalne segukihi paksus 4- 12 mm.
- Osalisel krohvimisel võib krohvikihiki paksus olla kuni 30 mm

KIVINEMINE

- Ühe krohvikihiki kivilinemise aeg sõltub kihiki paksusest, keskkonna niiskusest, temperatuurist ja
- ventilatsioonist.
- Enne järgmise krohvikihiki pealekandmist on soovitatav lasta eelneval krohvikihil kuivada
- 1 ööpäev.
- Eriti kuivades tingimustes on soovitatav krohvitud seinad niisutada.
- Kivilinenud pinnad on hästi pahteldatavad ja värvitavad.

PIIRANGUD

- Krohvimisel peab olema aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur üle +1 °C.
- Krohv ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal ja mitteniiskuskindlal alusel.

SÄILITAMINE

- Kottides krohvisegu pulbrit tuleb hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg on 1 aasta.

KULUNORM KROHVIMISEL

- 1 m² krohvimiseks 5 mm paksuse krohvikihiga kulub 6- 7 kg segupulbrit.