

# LUBIKROHV

## RENOVEERIMISTÖÖDELE

Helehalli tooniga ehituslubjal ja liival põhinev krohvisegu.

Omadustelt lähedane juba sadu aastaid Eesti aladel kasutatud lubimörtidele, millest on laotud ja millega on krohvitud enamus vanu paekivi ja tellisseinu.

**Kasutamiseks sise –ja välistingimustes.**

### KASUTATAKSE

- Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks ja krohvimiseks.
- Paekivist, dolomiitsest kivimist ja tellistest müüride ladumiseks.
- Igasuguste vanade müüride ja krohvipindade renoveerimiseks.

### ALUSPIND

- Aluspindu on soovitatav eelnevalt puhastada. Eemaldada lahtine tolm, värv, pigi jne.

### ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamispõusse.
- Lisada vett 16-22% segu kaalust (4 - 5,5 liitrit 25 kg koti kohta).
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.
- Valmissegu on kasutatav 8 tundi.

### TÖÖTAMINE LUBIKROHVIGA

- Lubikrohvi krohvimisel ja müüri ladumisel kasutada klassikalisi meetodeid krohvi ja müüritöödel.
- Krohviparanduste tegemisel ja müüride remondil saab edukalt kasutada "kindakrohvi" meetodit, mis säilitab seina ja müüri iidse väljanägemise.
- Krohvikihi paksus lauskrohvimisel on normaalselt 5 -15 mm. Krohvi parandustel kuni 30 mm.

### KIVINEMINE

- Lubikrohvi kivinemise aeg sõltub aluspinna niiskusest- veeimavusest, õhu niiskusest, aluspinna ja õhu temperatuurist. Kivinemist kiirendavad ja aeglustavad veel paljud muud tegurid nagu tuul, päikesepaiste, vihm j.n.e.
- Enne järgmise tasanduskihi seinale kandmist peab eelnev kiht olema kuivanud.

### PIIRANGUD

- Lubikrohvi töötamisel peab nii õhu kui ka aluspinna temperatuur püsima plusskraadides.
- Ka lõplikult mitte kivilinenud krohvipindu võib järsk temperatuuri langus rikkuda.
- Lubikrohv on kergelt söövitava toimega. Silma või nõrgale limaskestale sattunud krohv pesta maha rohke puhta veega.

### SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuivades tingimustes on 1 aasta.

### KULUNORM KROHVIMISEL

- Lauskrohvimisel kulub 1 m<sup>2</sup> seina krohvimiseks keskmiselt 10 kg lubikrohvi.