

NAKS - 2

KÕRGEKVALITEEDILINE KERAAMILISTE PLAATIDE PAIGALDUSSEGU

KASUTAMINE

- Keraamiliste, klinker- ja kiviplaatide paigaldamiseks kivile,
- krohvile, betoonile ja teistele kõvadele pindadele.
- Plaatide paigaldamiseks vanadele plaatidele, plaatide
- paigaldamiseks basseinides, eriti märgades ruumides ja kuumas keskkonnas.
- Seinaplaatide ja põrandaplaatide paigaldamiseks.
- Sobib ka plaatide paigaldamiseks õue.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Segupulber kallata kotist segistisse või laia avaga nõusse.
- Lisada vett 20 - 22% segupulbri kaalust (5 - 5,5 l 25 kg koti või 1 - 1,1 l 5 kg karbi kohta).
- Segada segu hoolikalt.
- Enne plaatide paigaldamist lasta segul seista 10 min.
- Valmissegu on kasutatav 6 tundi pärast vee lisamist.

PAIGALDAMINE

- Segu kantakse seinale spetsiaalse pahtlilabidaga, millel on hambuline serv.
- Segu võib kanda pahtlilabidaga ka üksikute plaatide taha ning paigaldada plaate koos seguga.
- Seinale määratud segukihi paksus on normaalselt 0,5 - 2 cm.
- Plaadid suruda segule 30 min. jooksul pärast segu pinnale kandmist.

KIVINEMINE

- Paigaldatud plaadid sobivad vuukimiseks 24 tunni möödudes.
- Plaaditud pinnad saavutavad lõplikule tugevusele lähedase testtugevuse 12 ööpäevaga.

PIIRANGUD

- Nii segu kui ka aluspinna temperatuur töötamisel peab olema üle +5 °C.
- Plaaditud põrandale ei soovitata astuda enne 3 ööpäeva möödumist.
- Plaatimise ajal ja 48 tundi peale plaatimist EI TOHI kasutada põrandakütet.

SÄILITAMINE

- Segu säilimisaeg on 1 aasta.
- Kottides ja karpides segu hoida kuivas ruumis.

KULUNORM

- Segu kulu 1 m² plaatide paigaldamisel on 3 - 4 kg sõltuvalt aluspinnast ja segukihi paksusest.