

SILER - 1

TSEMENDIL JA POLÜMEERIDEL PÕHINEV HALLIKASVALGE ALUSPAHTEL

KUIVADESSE, NIISKETESSE JA MÄRGADESSE RUUMIDESSE.
KASUTATAV PRITSPAHTLINA.

KASUTAMINE

- Pahteldamistöödeks sise- ja välistingimustes.
- Käsitsi pahteldamiseks ja kasutamiseks pritspahtlina.

ALUSPIND

- Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, krohvitud pinnad, kivipinnad,
- keraamilised plaadid ja teised pinnad, mis oma olemuselt on niiskuskindlad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuva. Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm jne. tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Pahtlipulber kallata segamishõltsusse.
- Käsitsi pahteldamisel lisada vett 30% (5 kg karbile 1,5 l või 25 kg kotile 7,5 l).
- Pritspahtlina kasutades 35% (5 kg karbile 1,75 l või 25 kg kotile 8,75 l).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul seista 10- 15 min. ja segada seejärel kergelt uuesti.
- Valmissegatud pahtel on toatemperatuuril kasutatav 6 tundi.

PAHTELDAMINE

- Väga kuivi ja poorseid aluspindu on soovitatav eelnevalt niisutada.
- Segu kantakse seinale pahtlilabidaga või mehhaaniliselt, pritsiga.
- Lauspahteldamisel saab kasutada laia terassilurit.
- Osalisel pahteldamisel seinale määratud pahtlikihi paksus võib olla kuni 5 mm.
- Lauspahteldusel võib ühe pahtlikihi paksus olla 1- 3 mm.

KIVINEMINE

- Ühe pahtlikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, ventilatsioonist ja temperatuurist.
- Keskmise kivinemise aeg kuni töödeldavuseni liivapaberiga on 2- 6 tundi.
- Eriti kuivas keskkonnas on soovitatav teha seinale kantud pahtlile järelniisutust.

PIIRANGUD

- Pahteldamisel peab aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur olema üle + 5 °C.
- Pahtel ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal, mitteniiskuskindlal pahtlil, nõrgal lubikrohvil ega puitpinnal.

SÄILITAMINE

- Kottides ja karpides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
- Pahtlipulbri säilivusaeg on 1 aasta.

KULUNORM PAHTELDAMISEL

- Osalisel pahteldamisel 0,5- 1 kg/m².
- Lauspahteldamisel 1,3- 1,5 kg/m².