

# KIPSPAHTEL

## KASUTAMISVÕIMALUSED:

**Pahteldustöödeks aluspahtlina sisetingimustes, aukude, vuukide täiteks, elektrijuhtmete paigaldamiseks kiviseinal.**

## ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Pahteldatav pind puhastada lahtistest osakekestest.
- Pahtlipulber kallata segamiskoosse.
- Lisada vett 30- 35% mahukaalust.
- Vee lisamisel segada pahtlit kuni see saavutab vajaliku viskoossuse.
- Pahtlit saab kasutada 15- 20 min. pärast vee lisamist.

**NB! PAHTLIT VALMISTADA ETTE KOGUS, MIDA ON VÕIMALIK ca 20 MIN. JOOKSUL TARVITADA. HILISEM VEE LISAMINE VÕIB PAHTLIT RIKKUDA.**

## PAIGALDAMINE

- Segu määrada seinale pahtlilabidaga.
- Pahtli nakketugevus krohviga on mitte vähem kui 1 Mpa.

## KIVINEMINE

- Seinale määratud pahtel taheneb 20- 60 minuti jooksul.
- Tahenemise kiirus sõltub pahtlikihi paksusest seinal ja ruumi temperatuurist.
- Pärast tahenemist on pahtel kergesti töödeldav.

## PIIRANGUD

- Pahtel ei ole kasutatav niisketes ruumides ja seda saa kanda märgadele seintele.
- Pahteldamise ajal ja pahtli kivistumisel peab ruumi, segu ja pahteldatava pinna temperatuur olema üle 0 °C.

## SÄILITAMINE

- Kottides ja karpides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
- Pahtlipulbri säilimisaeg on 1 aasta.

## KULUNORM PAHTELDAMISEL

- 1kg pahtlipulbriga saab pahteldada 0,5- 0,8 m<sup>2</sup> krohvitud sein. Pahtli kulu sõltub
- aluspinna kvaliteedist.