

Kestonit Optio laustasandusteks 3-20 mm



Isetasanduv universaalne põrandatasandussegu. Sobib ka värviga kaetavate põrandate tasandamiseks. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.



- universaalne põrandatasandussegu
- hea isetasanduvus
- sobib pumbaga pealekandmiseks
- käimiskuiu u 5 tunni pärast
- põrandakatte saab paigaldada 1 päeva pärast/10 mm, 3 päeva pärast/20 mm

KASUTUSALA

Sobib 3–20 mm põrandatasanduskihi paigaldamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Üle 20 mm kihtide tasandamiseks soovitame tasandussegu Kestonit Termo. Pole soovitatav kasutada mosaiikparketi alla jääva aluspinna tasandamiseks.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad.

Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Vajadusel tugevdage spetsiaalse leelisekindla klaaskiudvõrguga.

KASUTUSJUHIS

Valage segamiskõusse vajalik kogus puhast, jahedat vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord tugevalt läbi. Kallake tasandussegu põrandale laiade triipudena. Aidake valgumisele vajadusel kaasa teraspahtlilabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põrandakaitsekattetega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakatte tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisoleeritavate põrandate alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsete tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	3–20 mm
KAHANEMINE	< 0,6 ‰ (23 °C, 50% RH)
KÕNDIMISKUIV	u 5 h
KASUTUSTEMPERatuur	Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	CT-C20-F6 (EN13813), M1
MAX TERA SUURUS	u 0,5 mm
pH	< 11 (madala leeliselisusega)
PINDAMISKUIV	1 päev / 10 mm; 3 päeva / 20 mm
KULU	1,6 kg/m ² / 1 mm kiht (u 12 l tasandussegu/kott)
SEGAMISSUHE	u 4,5 l vett / 20 kg kott
PAINETUGEVIK	F6 (> 6 MPa), EN 13813
NAKKETUGEVIK	(> 1 MPa), EN 13813
SIDEAINE TÜÜP	plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber
TÖÖAEG	u 30 min
VIKOOSSUS	Valguvus 145–155 mm, EN 12706
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.



lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.