

Kiilto Kerafix Kahhelaadiliim



Niiskuskindel liim keraamiliste plaatide paigaldamiseks seinapindadele.



- valkjas
- lihtne kasutada
- kasutusvalmis
- vähese lõhnaga

KASUTUSALA

Sobib keraamiliste plaatide kinnitamiseks seintele sisetingimustes. Kiilto Kerafix sobib ka polüstürool- ja PU-plaatide kinnitamiseks. Ei sobi plaatimiseks, kui plaadid on pidevas kokkupuutes veega.

KASUTUSJUHIS

Sobivateks aluspindadeks on betoonpinnad, laotud ja krohvitud müüripinnad, samuti tsement- ja kipsplaadid. Pind peab olema kuiv, kõva ja tolmuva ning stabiilne. Keraamilised plaadid võib liimida ka vanadele plaatidele või tugevale plastkattele: sel juhul laske liimil pärast plaatimist ja enne vuukimist kuivada 5–7 päeva. Vana plaaditud pind ja plastkate tuleb pesta vahendiga Kiilto Laattapesu. Plastkate tuleb nakkumise tagamiseks ka karestada. Kandke liim sileda liimilabidaga pinnale ja määrige hammastatud liimilabidaga laiali. Suruge plaadid viivitamatult pinnale. Vuugi minimaalne laius on 2 mm. Plaatid ja paani saab nihutada 15 minutit pärast paigaldamist. Vuukida ei tohi enne 24 tunni möödumist liimimisest. Kui aluspind ei ole imav, ei tohi vuukida enne 5–7 päeva möödumist liimimisest. Ärge püüdke kuivamist kunstlikult

LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsetavate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon: maks. 4% kaalu järgi või 90% RH
KASUTUSTEMPERatuur	+18–25°C
KÜLMAKINDLUS	Külmumine (kuivanult külmakindel liimiühendus)
KULU	1–2 m ² /l, olenevalt hammastusest ja plaadi suuruselt
ERIKAAL	1,45 kg/l
SIDEAINE TÜÜP	Stüreeni akrülaatdispersioon
TÖÖAEG	10–20 min. olenevalt ümbritseva keskkonna tingimustest
PAKENDI SUURUSED	1 l, 3 l, 10 l
LADUSTAMINE	Suletud originaalpakendites, temp. üle +1°C, kehtib 3 aastat toote valmistusajast. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.