

TYCROC PREMIUM FIX

Neutraalne, hallituskindel, üle värvitav, hübriidpolümeeri baasil valmistatud liimhermeetik.

TOOTE KIRJELDUS

- Silikooni-, isotsüanaatide- ja lahustivaba.
- Tardub õhuniiskuse toimel, lõhnatult.
- Kiiresti tarduv: esimeste tundide jooksul pärast kasutamist polümeriseerub toode väga kiiresti.
- Väga heade hermeetiliste omadustega, akrüülvärviga üle värvitav.
- Kõrge UV-, vananemis- ja ilmastikukindlus.

KASUTUSALAD

- Tycroc ehitusplaatide liimimisel nii omavahel kui ka teistele pindadele.
- Liimimistööd nii sise- kui ka välitingimustes.
- Kasutatav nii liistude, profiilide, isoleermaterjali kui ka dekoratiivsete plaatide jms kinnitamisel
- Nakkub hästi metall- ja muude pindadega (nt alumiinium, tsingitud teras, vask, klaas, PVC, betoon, puit, tellis, kivi...).
- Nakkub märgade pindadega.
- Kemikaalikindlus: talub puhast, soolast ja karedat vett, vee baasil kodukeemiat ning vähestes kogustes süsivesinikke, lahjendatud happeid ja aluselisi aineid.
- Toode ei talu lahusteid ega pidevat kokkupuudet klooriveega.

TOOTE OMADUSED

Puutekõvaduse saavutamine 23° C, 50% HR	MEL 027	10 – 15 min jooksul
Kõvastumise kiirus mm-tes 24 t jooksul (23° C, 50% HR)	MEL 001	3 mm
Shore'i kõvadus (A)		60
Elastsus 100% juures	ISO 37	1 MPa
Pikenemine purunemisel	ISO 37	>250 %
Tõmbejõud purunemisel	DIN 53 504	1,4 - 1,6 MPa
Kasutustemperatuur		+5° C ... +40° C
Valminud toote temperatuuritaluvus		- 30° C ... +80° C
Deformeerumise ulatus, mille korral toode on veel kasutamiskõlblik		20 %

KASUTUSJUHISED

- Kanda puhtale, kuivale ja tolmuvabale pinnale.
- Puhtama tulemuse saamiseks kasutada vajadusel maalriteipi.
- Tasandada seebiveega. Suruda hermeetik korralikult vastu aluspinda.
- Hoida asfaldi või bituumeniga kokkupuutumise eest. Hoida eemal alkoholipõhistest vahenditest (need takistavad polümeriseerumist). Kasutaja ülesanne on kontrollida vahendi nakkuvuse, keemiliste omaduste ja määrivuse astme sobivust aluspinnaga.

HOIUSTAMINE

Kuni 24 kuud pärast pakendile märgitud tootmiskuupäeva, avamata originaalpakendis, niiskuskindlas kohas. Hoida hästi ventileeritud ruumis temperatuuril kuni 30° C.

PAKEND

290 ml tuub, 12 tuubi karbis / 600ml tuub, 20 tuubi karbis

OHUTUSINFORMATSIOON

- Silma sattumisel loputada silmi kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga.
- Vältida pikaajast nahale sattumist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.