

# CapaSol RapidGrund

Mittetilkuv süvakrunt, optimaalne rulliga pinnalekandmiseks



## Tootekirjeldus

Kasutusala

CapaSol RapidGrund sobib suurepäraselt ratsionaalseks rulliga pinnalekandmiseks. CapaSol RapidGrund on transparentne krunt tugevate, poorsete aluspindade kruntimiseks, millel on tugev või ebaühtlane imamisvõime. Sobib väga hästi poorsete, imavate aluspindade nagu krohvid, müüritis, poorbetoon, looduskivi ja kipsplaadid, lisaks betooni, kergbetooni, mördi ja pahtlimasside töötlemiseks.

Omadused

- Rulliga töötlemisel mittetilkuv
- Lihtne, ühtlane ja puhas töötlemine
- Sügavimbuv krunt tänu uuele sideainetehnoloogiale rulliga pealekandmisel

Sideaine

Modifitseeritud veepõhine kunstvaikdispersioon

Pakendi maht

2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Transparentne

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külmumise eest.

Tehnilised andmed

- Tihedus: ca 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	+	+	+
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

## Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pkt 3. Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus“

Aluspinna ettevalmistamine

Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus“

Pealekandmise meetod

Sobib ideaalselt rulliga pinnalekandmiseks. Pealekandmiseks võib kasutada ka *airless*-seadet, pintsliit ja harja. Enne kasutamist läbi segada.

Vedeldamine

Vajadusel lahjendada kuni 2 osa veega, sellisel juhul ei ole soovitatav toodet rulliga pinnale kanda.

Kattekihtide ülesehitus

Optimaalne on kanda toode lahjendamata kujul rulliga pinnale. Lahjendatud kujul (lisada max 2 osa vett) kuni pinna täieliku küllastumiseni harja või pintsliga peale kanda. Kruntvärvile ei tohi tekkida suletud läikivat kelmet.



# TEHNILINE INFORMATSIOON 647

Kulu	Olenevalt aluspinna imavusest ja omadustest ca 50–200 ml/m <sup>2</sup> . Täpne materjalikulu ja lahjendamisvahekord teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.
Töötlemistingimused	<b>Lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel</b> +5 °C kuni +30 °C õhk ja aluspind
Kuivamine/kuivamisaeg	+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.
Tööriistad	Rull (polüamiid-karv 13–15 mm), pintsel või hari
Tööriistade puhastamine	Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.
Õhuvaba pihustamine	Pihustusnurk: 60° Düüs: 0,029" Rõhk: 50 bar
Tähelepanu	Toodet CapaSol RapidGrund ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

## Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. <b>Sisaldab:</b> 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni.
Jäätmekäitlus	Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.
Värvide ja lakkide tootekood	GISCODE: BSW20
Koostis	Polüakrülaatvaik, polüsiloksaan, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/bensisotiasoliinon)
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

### Tehniline informatsioon nr 647 – seisuga august 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektid valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt