

# CAPAROL Samtex 10

Siidjasmatt hästi kattev dispersioonvärv, märghõrdeklass 1.



## Tootekirjeldus

Kasutusala	Suurt koormust taluvate pindade siidjasmatiks viimistluseks. Eriti sobib siledatele pindadele (pahtli kvaliteet Q4) õhukeseks struktuuri säilitavaks viimistluseks reljeefsetel- ja struktuursetel tapeetidel nagu nt Capaver Glasgewebe seinakattematerjalid hotellidesse, haiglatesse ja teistesse avalikesse asutustesse, kus on kõrge mehaaniline koormus, ei jäta seinale valgeid triipe.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga</li> <li>■ Difusioonivõimeline</li> <li>■ S<sub>d</sub>-väärtus &lt; 0,2 m</li> <li>■ Struktuuri säilitav</li> <li>■ Elegantne viimistlus</li> <li>■ Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba</li> <li>■ Väga hästi puhastatav ning vastupidav vett sisaldavatele desinfektsiooni- ja üldpuhastusvahenditele</li> </ul>
Sideaine	Sünteeiline lateks DIN 55945 järgi
Pakendi maht	Baas 1: 10 l; 2,5 l Baas 3: 9,4 l; 2,35 l
Värvitoonid	Baas 1: valge Baas 3: transparentne  Käsitsi toonitav CaparolColor ja AVA- Amphibolin täistoon- ja toonimisevärvide lisamise abil. Käsitsi toonimise korral tuleb kogu värv läbi segada, vältimaks värvitoonide erinevust.  <b>CAPAROL Samtex 10 E.L.F.</b> on võimalik toonida ka ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitatav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.  Baas 1 kasutatakse toonimata kujul valgena, Baas 3 on kasutamiseks ainult toonitud kujul.
Läikeaste	Siidjasmatt (matt EN 13 300 järgi)
Säilitamine	Jahedas, kaitstuna külmumise eest.
Tehnilised andmed	EN 13 300 järgi Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Märghõrdeklass: 1</li> <li>■ Kontrastsus: Kattevõime klass 2, värvi kulu juures 7 m<sup>2</sup>/l.</li> <li>■ Suurim tera suurus: peen (&lt; 100 µm)</li> <li>■ Tihedus: ca 1,4 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	+	-	-
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

## Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist ta-kistavaid aineid. Tuleb järgida ehitus-teenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, lõige 3.

Aluspinna ettevalmistamine

**Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII / survetugevus vastavalt EVS EN 998-1 min 2 N/mm<sup>2</sup>**

Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F.

**Valmis kips- ja valmiskrohvid ehitus-segude rühmadest PIV/ survetugevus vastavalt EVS EN 13279 min 2 N/mm<sup>2</sup>**

Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

### Kipsist ehitusplaadid

Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB.

Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund.

### Kipskartongplaadid

Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad kinnitatakse krundiga Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või Capasol LF. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntkiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund. Järgida BFS juhendit nr 12.

### Betoon

Eemaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmuvad ja liivastunud jäägid.

### Liivakivi ja tellismüüritis

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

### Kandvad pinnad

Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Lääkivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund.

### Mittekandvad pinnad

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrundiga. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

### Liimvärvid

Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

### Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

### Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

### Hallitusega kaetud pinnad

Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele.

Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

### Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekkidega pinnad

Nikotiini-, samuti tahma- või rasvapelekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund.

## Puit ja puitmaterjalid

Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhta akrüüllakiga Capacryl.

## Väikesed defektid

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.  
Pihustusnurk: 50°  
Düüs: 0,021–0,025"  
Rõhk: 150–180 bar

Kattekihtide ülesehitus

Kanda pinnale 2 ühtlast ja õhukest kihti CAPAROL Samtex 10 max 3% veega lahjendatult. Kontrastsed ja ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kulu

Umbes 100 ml/m<sup>2</sup> ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel + 5°C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeag

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 2-3 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Pind on täielikult kuivanud ja koormustaluv umbes 3 päeva pärast. Pesemiskindel 14 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaeaga.

Tähelepanu

Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale“ meetodil. Pihustusmeetodil värvi peale kandes eelnevalt põhjalikult läbi segada ja sõeluda. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhmatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Paranduskohad võivad jääda nähtavaks. (BFS infoleht nr 25).

## Tähelepanu

Sertifikaadid

Vastupidavus desinfektsioonivahenditele

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad juhised: vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald  
75312 Harjumaa  
Tel (+372) 600 0690  
Fax (+372) 600 0691  
e-mail info@daw.ee  
www.caparol.ee

## Tehniline informatsioon nr D015D-OE – seisuga september 2018

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmunisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt