

Kiilto LH Seinapahtel 1–2 mm



Liimipõhine seinapahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Max kihi paksus tasandamisel 2 mm.



- liimsideainel, valge
- kuivadesse ruumidesse
- seina- ja laepindadele
- kuivamisaaeg 1 ööpäev
- kihipaksus 1–2 mm
- kulu 1,2 kg/m²/mm

KASUTUSALA

Kiilto LH on liimsideainel seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Sobib ka lagede pritspahteldamiseks. Olenevalt täitevjadusest tuleb karedad pinnad eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto TT, Kiilto SK või Kiilto LK. Viimistletud pinna võib üle värvida või tapeetida. Enne tapeetimist on soovitatav pinnad kruntvärvida. Ei sobi kasutamiseks keraamiliste plaatide all või pvc seinakatete aluspinnaks.

KASUTUSJUHI

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LH pulber aeglaselt jahedasse (+18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane massi. Laste segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda. Kui tahate jätta allesjäänud pahtli järgmiseks päevaks, katke nõu hoolikalt kinni, et pahtel ei kuivaks.

LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	1–2 mm
KUIVAMISE KIIRUS	u 1 ööpäev (18 °C) (sõltuvalt töötingimustest)
TÖÖTINGIMUSED	soovituslik: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C
MAX VUUGI DEFORMATSIOON	ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)
MAX TERA SUURUS	0,25 mm
KULU	1 mm kiht / m ² / u 1,2 kg
SEGAMISSUHE	7,0–7,5 l vett / 20 kg kott
NAKKE TUGEVSUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
SIDEAINE TÜÜP	Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber
TÖÖAEG	u 24 h (18 °C)
VÄRVID	Hele
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.