



Hüdroisolatsioon

K435b.ee

Tooteleht

01/2022



Flächendichtband F / Primatex 85LF

Elastne hüdroisolatsioonilint

Toote kirjeldus

Hüdroisolatsioonilint kasutamiseks koos hüdroisolatsiooniga Knauf Flächendicht F.

Koostis

Polüester- ja polüpropüleenkiudude segu.

Parimad omadused

Piiramatult säilivusaeg, hoiustada puitalustel kuivas kohas toatemperatuuril.

Kvaliteedigarantii

Toode on läbinud tüübikatse ning tagatakse tootmisprotsessi pidev kontrollimine.

Omadused ja eelised

- Kasutamiseks sisetöödel
- Tugevdab hüdroisolatsiooni
- Kasutamisevalmis
- Käsitsi paigaldatav
- Elastne
- Vananemiskindel

K435b.ee Flächendichtband F / Primatex 85LF

Elastne hüdroisolatsioonilint

Kasutusala

Hüdroisolatsioonilint Flächendicht F/Primatex 85LF on seinte ja pörandate liitumiskohtade hermeetiliseks ja elastseks kaitseks niisketes ja märgades ruumides, nt vannitoad, duširuumid jms. Kasutatakse koos hüdroisolatsioonimastiksiga Knauf Flächendicht F, Knauf Flächendicht või Knauf Flex-Dicht.

Lint on mõeldud hüdroisolatsioonisüsteemi nurgaühenduste ja vuukide katmiseks ning toruläbiviikude isoleerimiseks. Kasutamiseks hoone sees niiskusega kokku puutuvate seinte ja pörandate veekindluse tagamiseks:

- seinte sise- ja välisnurkades
- pörandi ja seina ühenduskohtades
- pahteldatud pragude katmiseks
- vee- ja kanalisatsiooniläbiviikude isoleerimiseks.

Hüdroisolatsioonilint tagab koos hüdroisolatsioonimastiksiga elastse ja vastupidava veetiheduse ning lihtsustab pinna edaspidist töötlust.

Käitsi pealekandmiseks.

Sisetöödeks.

Pealekandmine

Lõigata vajalik pikkus lint, paigaldada see esimese värse hüdroisolatsioonikihi peale ja vajutada lint korralikult kinni. Jälgida, et Flächendichtband F oleks paigaldatud siledalt, ilma voltideta ja 5 cm ülekattega.

Lindi silumiseks kasutada pahtlilabidat või rulli.

Pärast seda, kui hüdroisolatsioonikiht on kuivanud, kanda peale teine ja vajadusel ka kolmas hüdroisolatsioonimastiksi kiht (alati pärast eelmise kihi kuivamist!). Niiskuse imbumine läbi lindi on praktiliselt võimatu – lint nakkub tugevalt hüdro-isolatsioonimastiksiga ja selle saab eemaldada üksnes koos kogu isolatsioonisüsteemiga.

Temperatuur ja kliima

Õhu ja aluspinna temperatuur peab pealekandmise ning kivistumise ajal olema vahemikus +5 °C kuni +25 °C (soovitatavalt üle +10°C).

Muud juhised

Antud tooteleht määrab kindlaks toote kasutusala ja soovitatavate tööde tegemise, kuid see ei asendada tööde teostaja oskusi. Lisaks nendele soovitusetele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutamise viisi ega kasutamise asjaolusid.

Kahtluste korral katsetada toote kasutamist.

See tooteleht tühistab tootelehe varasemad väljaanded.

Tööohutus ja jäätmekäitlus

Utiliseerida mitteohtliku ehitusjäätmena kooskõlas kohalike jäätmekäitluse eeskirjadega.

Tehnilised andmed

Tähistus	Ühik	Väärtus / suurus
Pikkus	m	25
Laius	cm	10
Kaal	g/m ²	100 (-10%)
Paksus	mm	0,7 (±20%)
Tõmbetugevus	kN/m	5,0 (-10%)
Suhteline pikenemine rebenemisel	%	≥ 50
Pealekandmise temperatuur	°C	+5 kuni +25
Temperatuurikindlus pärast kuivamist	°C	-20 kuni +80

Materjalikulu

Materjalikulu	m/m
Sein, pörand	1

Tarne

Nimetus	Pakend	Tootekood	EAN-kood
Flächendichtband F	25 m	00158706	4750614007181
Primatex 85 LF, laius 0,1 m	25 m	00137480	8151000505575
Primatex 85 LF, laius 0,1 m	100 m	00137481	8151000808577
Primatex 85 LF, laius 1,0 m	10 m	00137482	8151000605572

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Lāti.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükiid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.